TECHNO DRIVE™

(351) 262-00-00, 210-20-02, 239-54-74, 239-54-81, 239-54-82, 262-02-92
www.tdrive.ru; e-mail: td@tdrive.ru; 454045, г. Челябинск, ул. Маслобазовая, д. 5

# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование изделия: ***Паронит ПМБ***

Толщина/Размер: ***1,0 мм 1 770 х 1 000 мм***

Партия/Дата ***75010 Январь 2024***

Масса нетто, кг: ***75,5***

Количество мест: ***1***

**ГОСТ 481-80**

| Наименование показателей | Норма | Фактические показатели |
|---|---|---|
| Восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа (350 кгс/см2), % не менее | 40 | 49 |
| Геометрические размеры | соответствие | соответствуют |
| Плотность, г/см3 | 1,5-2,0 | 2 |
| Сжимаемость при давлении 35 МПа (350 кгс/см2), % | 5-16 | 9 |
| Увеличение массы в жидких средах, % не более<br>- керосине при температуре 23°С в течении 5 ч | 10-24 | 19 |
| Увеличение массы в жидких средах, % не более<br>- масле МС-20 или МК-22 при температуре 150°С в течении | 23 | 21 |
| Уплотняющая способность:<br>- в керосине в автоклаве типа АП-2 | Отсутствие утечки керосина | Отсутствуют |
| Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см2), не менее | 14 (140) | 19 |
| Устойчивость к изгибу | Отсутствие трещин и | Отсутствуют |

**1. Правила хранения и транспортирования.**

1.1 Паронит должен храниться в помещениях при температуре от -15° и до +30°С, относительной влажности воздуха не более 80% при +25°.□

1.2 Изделия транспортируются в упаковке и без неё, без ограничения расстояний, в условиях, исключающих механические повреждения, согласно «Общим правилам перевозок грузов автотранспортом».□

**2. Гарантии изготовителя.**

2.1 Изготовитель гарантирует соответствие паронита требованиям стандарта ГОСТ 481-80 при условии соблюдения правил хранения и транспортирования.□

2.2 Гарантийный срок хранения -2 года со дня изготовления.□

Представитель ОТК: _____ Мокляк Е. П.